
















LÍNEA STANDARD PLUS

			Standard Plus 1,5mm	Standard Plus 2,0mm
	Clasificación ISO 10874 EN 685		32	34
			41	43
	Tratamiento de protección	-	PUR	PUR
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	1,5mm	2,0mm
	Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	1,5mm	2,0mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	2,475kg/m ²	3,30kg/m ²
	Formato	ISO 24342 (EN 427)	-	2x23m
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.40%	≤ 0.40%
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁
	Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo P: ≤ 4,0mm ³	Grupo P: ≤ 4,0mm ³
	Deformación Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm
	Test sillas com ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado	Adecuado
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv en concreto	≤ 2Kv en concreto
	Absorción a ruidos de impacto	ASTM E989-06 (EN ISO 717-2)	3dB	3dB
	Calefacción radiante	-	máx 27 °C	máx 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667	0,01m ² K/W	0,01m ² K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Buena Resistencia	Buena Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9
		EN 13893	≥ 0,3	≥ 0,3
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)

www.tarkettlatam.com